REVESTIMENTO DECORATIVO · LINHA PREMIUM

CIMENTO QUEIMADO PREMIUM

Classificação: Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.1



DESCRIÇÃO

Revestimento decorativo pronto para uso que reproduz o acabamento do cimento queimado, com alto poder decorativo e efeito mesclado.

INDICAÇÃO

Paredes e pisos de áreas internas e externas, sobre alvenaria, gesso e concreto. Também em bancadas e no teto.

DIFERENCIAIS

Alta resistência ao intemperismo, secagem rápida e acabamento liso e sofisticado.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Intempéries (sol, chuva etc.)	Ótima resistência às intempéries.
Temperatura	Resistente à variação de temperatura e às condições climáticas brasileiras.
Abrasão	Resistente à lavabilidade (norma NBR 14940).
Umidade	Não aplicar em dia de chuva, com temperatura abaixo de 15 °C ou acima de 35 °C, nem com umidade relativa acima de 90%. Em pisos, evitar o sol direto durante a aplicação: dar preferência às áreas com sombra.
Sais	Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, cargas minerais inertes, aditivos e corantes.
Embalagem	Balde de 4,5 kg
Toxicidade	Consultar a FISPQ (solicite ao nosso atendimento).
VOC – compostos orgânicos voláteis	4 g/L
Sólidos por peso	66,65 – 68,65%
Densidade	1,65 – 1,69 g/cm³
pH	8,3 – 9,3
Brilho	Não aplicável (brilho opcional com cera de carnaúba ou resina)
Validade	24 meses (embalagem fechada e sem uso)

DADOS DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície	Lavar, raspar e escovar a superfície, eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão, mofo e infiltrações de umidade. Sobre reboco novo curado (mínimo de 28 dias) e em boas condições (liso, sem irregularidades), aplicar uma demão de Fundo Preparador antes do Cimento Queimado. Em repinturas, aplicar uma demão de Fundo Preparador. Quando a superfície tiver materiais elastoméricos (em frisos) ou impermeabilizantes contra umidade, aplicar Fundo Selador Elastomérico em toda a área, para evitar manchas pela diferença de absorção. Em superfícies irregulares, regularizar com Massa Acrílica e aplicar uma demão de Fundo Preparador. Não usar massa corrida PVA.
Diluição	Pronto para uso. Não diluir.
Rendimento	Até 3 m² por kg, por demão (reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto, massa fina e pisos). Com 2 demãos, cerca de 6,7 m² por balde de 4,5 kg.
Número de demãos	Duas a três demãos, com intervalo de 4 horas.
Ferramentas e modo de aplicação	Sobre a superfície adequadamente selada, aplicar em duas a três demãos com desempenadeira de aço inox de cantos arredondados. Na primeira demão, distribuir o material de forma uniforme e com baixa espessura em toda a superfície, evitando rebarbas. Na segunda, aplicar de forma aleatória, com repasses em meia-lua, criando as descontinuidades que reproduzem o efeito do cimento queimado. Para um efeito mais intenso, repassar a base da desempenadeira em movimentos aleatórios. Após a secagem, passar lixa 400 e retirar completamente a poeira. Para acabamento com brilho, aplicar cera de carnaúba e, após a secagem, finalizar com politriz, ou aplicar uma resina brilhante. Em pisos e áreas externas, é necessário finalizar com resina impermeabilizante.
Secagem	Ao toque: 6 horas · Secagem: 7 dias · Cura total: 20 dias.
Limpeza e manutenção	Lavar com água e detergente neutro, esfregando suavemente com pano ou esponja macia.

PONTOS ESSENCIAIS PARA UM BOM RESULTADO

1. Escolha correta dos produtos e uso do sistema completo (fundos, massas e acabamento).
2. Preparação e tratamento da superfície.
3. Preparação e aplicação dos produtos conforme a embalagem e esta ficha.
4. Condições climáticas adequadas.
5. Escolha correta das ferramentas.

OBSERVAÇÕES

- Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície.
- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Partes mofadas devem ser lavadas com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Imperfeições profundas do reboco ou cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 (aguardar a cura de 28 dias).
- Reboco novo: aguardar a secagem e a cura (mínimo de 28 dias).
- Concreto novo e reboco fraco (após a cura), superfícies muito absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), caiadas ou com partículas soltas: raspar ou escovar, eliminar as partes soltas e aplicar uma demão de Fundo Preparador diluído com 10% de água limpa.
- Repintura: eliminar todo o brilho com lixa 360/400 e retirar o pó.

> **Importante:** É característica de alguns produtos apresentar ligeiro manchamento (cores escuras) quando expostos à água, como sereno ou chuva leve, geralmente durante a cura. Se acontecer, lave toda a superfície com água assim que notar o manchamento.

Use as cartelas e as imagens de cor apenas como referência: a cor aplicada pode variar conforme a superfície, a iluminação e o brilho do ambiente.

SEGURANÇA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE

- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, a aplicação e a secagem. Usar óculos de segurança, luvas e máscara.
- Em contato com a pele ou os olhos, lavar com água corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico levando a embalagem.
- Use todo o produto, seguindo as recomendações de uso. Se sobrar, aplique em outros locais ou faça doação.
- A embalagem destampada, com resíduos secos, é classificada pela NBR 10.004 como resíduo não perigoso / não inerte e deve ir para a reciclagem. Muitas prefeituras têm áreas para resíduos da construção civil: consulte o serviço de coleta do seu município.
- Transportar o produto em pé e coberto, com condições que evitem o tombamento.

Para mais informações, consulte a FISPQ do produto (solicite ao nosso atendimento). Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica, 0800 014 8110.

> As informações desta ficha são orientativas e não devem ser consideradas garantia ou especificação de qualidade. O resultado depende do preparo da superfície, das condições do ambiente e da forma de aplicação; observe também os procedimentos e normas existentes. Em caso de dúvida, ou se for necessária uma análise técnica, fale com o nosso atendimento tendo em mãos a nota fiscal de compra.

Alphaz Habitat · Grupo Alphaz
Avenida Salgado Filho, 252 - Sala 2005 · Guarulhos - São Paulo / SP · CEP - 07115-000

WhatsApp (11) 98817-3212 ·
contato@alphazhabitat.com.br
alphazhabitat.com.br