REVESTIMENTO PARA PISOS · LINHA PREMIUM

GRANILITE FULGET PREMIUM

Classificação: Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.6



DESCRIÇÃO

Textura com pedras naturais coloridas que cria efeitos rústicos no piso.

INDICAÇÃO

Texturização de pisos de concreto nivelados, internos e externos. Exclusivo para pisos.

DIFERENCIAIS

A textura com pedras naturais confere ótimo acabamento e resistência, com boa aderência e ótima homogeneidade.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Intempéries (sol, chuva etc.)	Ótima resistência às intempéries.
Temperatura	Resistente à variação de temperatura e às condições climáticas brasileiras.
Abrasão	Não aplicável.
Umidade	Não aplicar em dias de chuva, com temperatura abaixo de 15 °C ou acima de 35 °C, nem com umidade relativa acima de 85%.
Sais	Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pedras naturais, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos etoxilados.
Embalagem	Balde de 22 kg
Toxicidade	Consultar a FISPQ (solicite ao nosso atendimento).
VOC – compostos orgânicos voláteis	3,5 g/L
Sólidos por peso	86,15 – 88,15%
Densidade	2,11 – 2,17 g/cm³
pH	8,5 – 9,5
Acabamento	Textura em relevo
Validade	24 meses (embalagem fechada e sem uso)

DADOS DE APLICAÇÃO

Preparação	A superfície deve receber Fundo Preparador Acrílico e Primer Acrílico da mesma cor do Granilite, para uniformizar a absorção, reduzir o consumo e melhorar a aparência e a resistência do acabamento. Quando houver materiais elastoméricos (em frisos) ou impermeabilizantes contra umidade, aplicar Selante Elastomérico em toda a superfície, para evitar manchas pela diferença de absorção. A superfície deve estar firme, coesa, limpa e seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo. Não interromper a aplicação: o produto não aceita emendas.
Aplicação	Aplicar com desempenadeira de aço, em camada de 2 mm, e fazer o acabamento com desempenadeira de nylon. Recomenda-se mão de obra especializada. Para evitar emendas, a superfície deve ser terminada inteira: os aplicadores trabalham em dupla (ou quantos forem necessários), um aplicando e outro desempenando. O produto precisa de tempo seco para a perfeita formação da película: em época de chuva, cobrir toda a área com lona plástica no fim do dia ou quando houver nuvens, e retirar logo após a chuva, nas primeiras 72 horas. Após 72 horas de secagem, aplicar resina poliuretano bicomponente. Por ser feito com pedras naturais, pode haver diferença de tonalidade entre lotes. Não aplicar camadas maiores que 2 mm, que corresponde à granulometria da pedra. Atenção: aplicar sobre pisos nivelados; o produto não corrige imperfeições nem buracos.
Diluição	Pronto para uso.
Rendimento	Até 3 m² a cada 20 kg, em piso de concreto (cerca de 3,3 m² por balde de 22 kg).
Número de demãos	Uma demão.
Ferramentas	Para carregar o piso: desempenadeira ou espátula de aço · Para o acabamento: desempenadeira de nylon, plástico ou madeira.
Secagem	Ao toque: 24 horas · Secagem: 7 dias · Cura total: 20 dias · Tráfego de pedestres: 5 dias · Veículos: 7 dias (com aplicação de resina).
Limpeza e manutenção	Lavar com água e detergente neutro.

PONTOS ESSENCIAIS PARA UM BOM RESULTADO

1. Escolha correta dos produtos e uso do sistema completo (fundos, massas e acabamento).
2. Preparação e tratamento da superfície.
3. Preparação e aplicação dos produtos conforme a embalagem e esta ficha.
4. Condições climáticas adequadas.
5. Escolha correta das ferramentas.

OBSERVAÇÕES

- Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a superfície.
- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Partes mofadas devem ser lavadas com água sanitária. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
- Imperfeições profundas do reboco ou cimentado devem ser corrigidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 (aguardar a cura de 28 dias).
- Reboco novo: aguardar a secagem e a cura (mínimo de 28 dias).
- Concreto novo e reboco fraco (após a cura), superfícies muito absorventes (gesso, fibrocimento e tijolo), caiadas ou com partículas soltas: raspar ou escovar, eliminar as partes soltas e aplicar uma demão de Fundo Preparador diluído com 10% de água limpa.
- Repintura: eliminar todo o brilho com lixa 360/400 e retirar o pó.

Importante: Após chuva ou qualquer exposição à água, podem aparecer manchas brancas na superfície. A mancha desaparece logo após a secagem, voltando à cor normal da textura. Para evitar as manchas, aplique de uma a duas demãos de resina poliuretano bicomponente de boa qualidade.

Use as cartelas e as imagens de cor apenas como referência: a cor aplicada pode variar conforme a superfície, a iluminação e o brilho do ambiente.

SEGURANÇA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE

- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, a aplicação e a secagem. Usar óculos de segurança, luvas e máscara.
- Em contato com a pele ou os olhos, lavar com água corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico levando a embalagem.
- Use todo o produto, seguindo as recomendações de uso. Se sobrar, aplique em outros locais ou faça doação.
- A embalagem destampada, com resíduos secos, é classificada pela NBR 10.004 como resíduo não perigoso / não inerte e deve ir para a reciclagem. Muitas prefeituras têm áreas para resíduos da construção civil: consulte o serviço de coleta do seu município.
- Transportar o produto em pé e coberto, com condições que evitem o tombamento.

Para mais informações, consulte a FISPQ do produto (solicite ao nosso atendimento). Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica, 0800 014 8110.

As informações desta ficha são orientativas e não devem ser consideradas garantia ou especificação de qualidade. O resultado depende do preparo da superfície, das condições do ambiente e da forma de aplicação; observe também os procedimentos e normas existentes. Em caso de dúvida, ou se for necessária uma análise técnica, fale com o nosso atendimento tendo em mãos a nota fiscal de compra.

Alphaz Habitat · Grupo Alphaz
Avenida Salgado Filho, 252 - Sala 2005 · Guarulhos - São Paulo / SP · CEP - 07115-000

WhatsApp (11) 98817-3212 · contato@alphazhabitat.com.br
alphazhabitat.com.br